



Scheda tecnica di prodotto: **Sicuro White® T100** rev. 07/2020

CARATTERISTICHE TECNICHE	Simboli	Unità di Misura	Sicuro White® T100 CE	Normativa
Conducibilità Termica	$\lambda D$	W/(m·K)	0,036	EN 12667
Tolleranza Larghezza	W2	mm	$\pm 2$	EN 822
Tolleranza Lunghezza	L2	mm	$\pm 2$	EN 822
Tolleranza Spessore	T2	mm	$\pm 1$	EN 823
Ortogonalità	S2	mm/mm	$\pm 2/1000$	EN 824
Planarità	P5	mm	$\pm 5$	EN 825
Stabilità dimensionale in condizione normali	DS(N)	%	$\pm 0,2$	EN 1603
Fattore di resistenza alla diffusione del Vapore acqueo	$\mu$	-	30-70	EN 12086
Reazione al fuoco	-	Euroclasse	E	EN 13501-1
Resistenza Termica	RD	(m <sup>2</sup> ·K)/W		EN 12667
		40 mm	1,11	
		60 mm	1,66	
		80 mm	2,22	
		100 mm	2,77	
		120 mm	3,33	
		140 mm	3,88	
		160 mm	4,16	
		180 mm	5,00	
		200 mm	5,55	
Resistenza a flessione	BS	KPa	$\geq 150$	EN 12089
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	TR	KPa	$\geq 150$	EN 1607
Assorbimento d'acqua a seguito di immersione	WL(T)	%	$\leq 3$	EN 12087
Permeabilità al vapore d'acqua	$\delta$	mg/(Pa·h·m)	0,018 – 0,036	EN 12087
Assorbimento d'acqua per immersione parziale	Wlp	Kg/m <sup>2</sup>	$\leq 0,5$	EN 12087
Capacità termica specifica	c	J/(Kg·K)	1260	UNI EN 12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare	K <sup>-1</sup>	-	$65 \cdot 10^{-6}$	-

Le indicazioni sopra riportate non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico

#### EMILIA

**Sede legale e stabilimento**  
Via San Vitale, 15  
43038 Sala Baganza (PR)  
tel. +39 0521 833694  
fax +39 0521 834894  
info@polisette.it

#### LOMBARDIA

**Sede operativa**  
Via Soncino  
26014 Casaletto di Sopra (CR)  
tel. +39 0373 729282  
tel. +39 366 9720007  
info@polisette.it



N° 380/2009-REV.1  
NUMERO 414  
EPS 100 - 120

